

Tiger C1 Kleber

Poboljšano Cementno ljepilo za pločice

NAMJENA: Poboljšano, cementno ljepilo za keramiku (C2) sa , za vanjsku i unutarnju primjenu.

SASTAV: Cement, punilo i dodaci.

IZGLED: Sivi prah.

**TEHNIČKE
KAREKTERISTIKE:**

Reakcije na požar (EN 13501-1)	A1
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	≥ 1,0 N/mm ²
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon potapanja u vodi	≥ 1,0 N/mm ²
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon temperaturnog starenja	≥ 1,0 N/mm ²
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	≥ 1,0 N/mm ²
Vrijeme prohodnosti	24 sata
Vrijeme fugiranja	24 sata

POTROŠNJA: U zavisnosti od tehnike polaganja, veličine pločica i hrapavosti površinea. Orijentaciona potrošnja je od 2 -7 kg/m²

POSTUPAK:

Priprema podloge

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nesmrznute, čvrste, bez ostataka oplatnih ulja i pukotina.

Priprema materijala

Sadržaj vreće miješati ručno ili mašinski sa zadanom količinom vode (cca. 6,5 l) dok se ne postigne homogena masa pogodna za ugradnju. Miješati prikladnom mješalicom do 500 o/min. Nakon vremena sazrijevanja cca. 5 min. Još jednom kratko promiješati. Nakon toga materijal je spreman za upotrebu.

Upotreba

Pripremljeni materijal nanijeti ravnom stranom nazubljenog gletera nanijeti na podlogu te nivelisti površinu nazubljenom stranom gletera. Utisnuti pločicu u sloj materijala i laganim pokretima postaviti u željeni položaj, položaj pločice se može korigovati u roku od cca. 5 min. Otvoreno vrijeme za rad je max. 30 minuta. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

ALAT:

Zidarska kašika, nazubljeni metalni gleter. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom.

**TEMPERATURA
PODLOGE I
ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja, temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5 °C i veća od +30 °C.

PAKOVANJE:

Vreća 25 kg.

SKLADIŠTENJE:

U suhoj prostoriji na paleti.

ROK TRAJANJA:

U neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci.

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

U skladu sa Pravilnikom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

**KONTROLA
KVALITETA:**

Prema zakonu o građevinskim proizvodima, proizvod je uvršten u sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti osobina: AVCP sistem 3 i pod stalnim je nadzorom vanjske kontrole proizvoda.

Tehničke karakteristike proizvoda, kao i upute o primjeni navedene u ovoj tehničkoj informaciji, temelje se na trenutnim naučnim saznanjima i iskustvu. Navodi nisu neophodno i dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obaveze, pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.