

Bau Level**Masa za niveleranje**

NAMJENA: Cementna samonivelirajuća masa za unutarnju upotrebu u zgradama **za fino izravnavanje i zaglađivanje vezanog ili plivajućeg estriha, u debljinama od 2-30 mm.**

SASTAV: Cement, punilo i dodaci.

IZGLED: Sivi prah.

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE:**

Klasa prema EN 13813:2002	CT C 35 F 6
Otpuštanje korozivnih supstancija	CT
Pritisna čvrstoća	C 35
Savojna čvrstoća	F 6
Otpornost na habanje	NPD
Reakcije na požar (EN 13501-1)	A1

POTROŠNJA: cca. 1,5 kg/m²/mm

POSTUPAK:

Priprema podloge

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nesmrznute, čvrste, bez ostataka oplatnih ulja i pukotina.

Priprema materijala

Sadržaj vreće(25 kg) miješati ručno sa 5,5 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za ugradnju (cca. 5 min). **Nakon miješanja sačekati 2-3 min, ponovo promiješati i izlivati na podlogu.**

Upotreba

Pripremljenu masu nanosite u potrebnom sloju (do 30 mm) na podlogu, po mogućnosti u jednom radnom koraku. Nazubljenom gleterom je ravnomjerno rasporedite po površini. Prije početka vezanja smjese (cca. 30 min.) pomoću igličastog valjka odzračite masu. U slučaju višeslojne ugradnje, slijedeći sloj treba nanijeti odmah nakon što je masa prohodna (cca. 3 sata) ili ukoliko je vremenski razmak veći prethodno grundirati. **Ukoliko je visina nanošenja veća od 5cm potrebno je koristiti redovnu kompresiju traku.** Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

ALAT:

Nazubljeni gleter, igličasti valjak. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom.

**TEMPERATURA
PODLOGE I
ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja, temperatura podlage i zraka ne smije biti niža od +5 °C i veća od +30 °C, relativna vlažnost zraka ≤70%..

PAKOVANJE:

Vreća 25 kg. Paleta 1200 kg (48 x 25 kg)

SKLADIŠTENJE:

Proizvod je potrebno zaštiti od kvašenja. Skladišti u prozračnim i suhim prostorijama. Čuvati izvan dohvata djece.

ROK TRAJANJA:

U neotvorenoj ambalaži 9 mjeseci.

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

U skladu sa Pravilnikom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

**KONTROLA
KVALITETA:**

Prema zakonu o građevinskim proizvodima, proizvod je uvršten u sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti osobina: AVCP sistem 4 i pod stalnim je nadzorom vlastite tvorničke kontrole proizvodnje.

Tehničke karakteristike proizvoda, kao i upute o primjeni navedene u ovoj tehničkoj informaciji, temelje se na trenutnim naučnim saznanjima i iskustvu. Navodi nisu neophodno i dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obaveze, pa stoga ne oslobođaju kupce provjere deklarisanih karakteristika i načina primjene proizvoda.